

AF

AF

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-205272

(43)Date of publication of application : 05.08.1997

(51)Int.Cl.

H05K 3/34  
B01J 19/08  
B23K 1/20  
C23F 1/12  
C23F 4/00  
H01L 21/3065  
H01L 21/304

(21)Application number : 08-302540

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 28.10.1996

(72)Inventor : MIYAGAWA TAKUYA  
TSUTSUI TAKUJI  
MORI YOSHIKI

(30)Priority


Priority number : 07328145    Priority date : 22.11.1995    Priority country : JP

## (54) METHOD AND DEVICE FOR SURFACE TREATMENT

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a surface treatment method and device which can modify the surface of a body to be treated with less plasma damage and has a large degree of freedom for the installation location of the body to be treated.

**SOLUTION:** For increasing the wetting property of a soldering part 12 of a work 10, a feed gas containing such halogen compound as CF<sub>4</sub> is introduced into a plasma generation part within a surface treatment unit 30. At this time, the feed gas may be sent by a carrier gas excluding He. The feed gas is excited and dissolved by an electrode where an AC voltage with a low frequency of 0-50kHz or a DC voltage, is imposed thus generate fluorine F<sub>2</sub> with a high reactivity. By bringing a treatment gas containing the fluorine F<sub>2</sub> into contact with the work 10, the work 10 is subjected to surface treatment. At this time, since fluorine radical with a short life is not treated as a main body, the position of the work 10 can be freely set. When using air as a carrier gas, the air is mixed after dissolving the feed gas, thus suppressing the generation of ozone. By decomposing the halogen compound in an atmosphere containing water, hydrogen halide can be dissolved efficiently.



BEST AVAILABLE COPY

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

## 特開平 9 - 2 0 5 2 7 2

(43) 公開日 平成 9 年 (1997) 8 月 5 日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H05K 3/34	501	7128-4E	H05K 3/34	501 Z
B01J 19/08			B01J 19/08	E
				F
B23K 1/20			B23K 1/20	K
C23F 1/12			C23F 1/12	

審査請求 未請求 請求項の数 3 4 F D (全 1 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平 8 - 3 0 2 5 4 0

(22) 出願日 平成 8 年 (1996) 1 0 月 2 8 日

(31) 優先権主張番号 特願平 7 - 3 2 8 1 4 5

(32) 優先日 平 7 (1995) 1 1 月 2 2 日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 0 0 0 0 0 2 3 6 9  
セイコーエプソン株式会社  
東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

(72) 発明者 宮川 拓也  
長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 筒井 匠司  
長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 森 義明  
長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内


(74) 代理人 弁理士 井上 一 (外 2 名)

(54) 【発明の名称】 表面処理方法及びその装置

(57) 【要約】

【課題】 プラズマダメージがない状態で被処理体の表面を改質する処理ができ、しかも被処理体の設置場所の自由度が大きい表面処理方法及びその装置を提供すること。

【解決手段】 ワーク 1 0 の半田付け部分 1 2 の濡れ性を高めるために、まず、C F<sub>4</sub> 等のハロゲン化合物を含む原料ガスを表面処理ユニット 3 0 内のプラズマ発生部 6 0 に導入する。このとき、キャリアガス (H e を除く) により圧送してもよい。プラズマ発生部 6 0 にて、大気圧下で、原料ガスを 0 ~ 5 0 k H z の低周波数の交流電圧又は直流電圧が印加される電極により励起して分解し、反応性の高いフッ素 F<sub>2</sub> を生成する。フッ素 F<sub>2</sub> を含む処理ガスをワークに接触させて、ワークを表面処理する。このとき、寿命の短いフッ素ラジカルを主体として処理していないので、ワークの位置は自由に設定できる。空気をキャリアガスとするときは、原料ガスの分解後に混合して、オゾンの発生を抑制する。ハロゲン化合物の分解を、水分を含む雰囲気にて実施すると、ハロゲン化水素が効率よく分解される。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを被処理体の表面に接触させ、前記被処理体の表面を処理することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記ハロゲンがフッ素であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 3】 請求項 1 において、前記ハロゲン化水素がフッ化水素であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン化合物を熱分解して前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 5】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン化合物を光分解して前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン化合物を放電により分解して前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 7】 請求項 6 において、大気圧又はその近傍の圧力で、前記原料ガスを 50 kHz 以下の低周波数の交流電圧又は直流電圧が印加される一対の電極により励起して分解することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 8】 請求項 4 乃至 7 のいずれかにおいて、前記ハロゲン化合物が有機ハロゲン化合物であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 9】 請求項 4 乃至 7 のいずれかにおいて、前記ハロゲン化合物が、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$  又は  $\text{NH}_3$  のいずれかであることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 10】 請求項 4 乃至 9 のいずれかにおいて、前記ハロゲン化合物の分解工程を、水分を含む雰囲気中に実施することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 11】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン化合物を電気分解して前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 12】 請求項 11 において、前記ハロゲン化合物が、ハロゲン化塩の水溶液であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 13】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン化合物を、熱分解、光分解、放電による分解又は電気分解のうちの複数の組合せにより分解して、前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 14】 請求項 4 乃至 13 において、前記処理ガスを、キャリアガスにより圧送して、前記被処理体に接触させることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 15】 請求項 14 において、前記ハロゲン化合物の分解工程後に、前記処理ガスに前

記キャリアガスを混合することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 16】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、ハロゲン又はハロゲン化水素の水溶液にキャリアガスを接触させて、前記ハロゲン又はハロゲン化水素の液体を含む前記処理ガスを生成する工程をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 17】 請求項 1 乃至 16 のいずれかにおいて、

10 前記被処理体に向けて供給された前記処理ガス及び反応生成物を強制排気する工程と、  
排気途中にて、前記処理ガス又は前記反応生成物をトラップする工程と、  
をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【請求項 18】 請求項 1 乃至 17 のいずれかにおいて、

20 前記処理ガスを前記被処理体の表面に接触させて、前記被処理体の表面の酸化物をハロゲン化合物に置換して、前記表面での半田の濡れ性を向上させることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 19】 請求項 18 において、

前記被処理体が回路基板であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 20】 請求項 18 において、

前記被処理体が電子部品であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 21】 請求項 20 において、

30 前記電子部品が集積回路であり、その被処理表面が前記集積回路のボンディング面であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 22】 請求項 18 において、

前記被処理体が、半田付けされる線材であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 23】 請求項 18 において、

前記被処理体の被処理表面は、水晶振動子の電極であることを特徴とする表面処理方法。

【請求項 24】 被処理体の表面を処理する表面処理装置において、

40 ハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを生成する処理ガス生成手段と、

前記処理ガスを前記ガス生成手段より前記被処理体の前記表面に導く処理ガス供給手段と、

を有することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 25】 請求項 24 において、

ハロゲン化合物を含む原料ガスを前記処理ガス生成手段に供給する原料ガス供給手段をさらに有し、

前記処理ガス生成手段は、前記ハロゲン化合物を熱分解して前記処理ガスを生成することを特徴とする表面処理装置。

50 【請求項 26】 請求項 24 において、

ハロゲン化合物を含む原料ガスを前記処理ガス生成手段に供給する原料ガス供給手段をさらに有し、  
前記処理ガス生成手段は、前記ハロゲン化合物を光分解して、前記処理ガスを生成することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 2 7】 請求項 2 4 において、  
ハロゲン化合物を含む原料ガスを前記処理ガス生成手段に供給する原料ガス供給手段をさらに有し、  
前記処理ガス生成手段は、前記ハロゲン化合物を放電により分解して、前記処理ガスを生成することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 2 8】 請求項 2 7 において、  
前記処理ガス生成手段は、  
5 0 k H z 以下の低周波数の交流電圧又は直流電圧を出力する電源と、  
前記電圧が印加される一対の電極を備え、大気圧又はその近傍の圧力下にてプラズマを誘起するプラズマ発生部と、  
を有することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 2 9】 請求項 2 4 乃至 2 8 のいずれかにおいて、  
前記処理ガス生成手段は、水分を含む雰囲気中にて前記ハロゲン化合物を分解することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 3 0】 請求項 2 4 において、  
前記処理ガス生成手段は、ハロゲン化合物を含む水溶液を電気分解して、前記処理ガスを生成することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 3 1】 請求項 2 5 乃至 2 9 のいずれかにおいて、  
前記原料ガス供給手段に接続され、前記原料ガスに混合されるキャリアガスを供給するキャリアガス供給手段をさらに有することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 3 2】 請求項 2 4 乃至 3 0 のいずれかにおいて、  
前記処理ガス供給手段に接続され、前記処理ガスに混合されるキャリアガスを供給するキャリアガス供給手段をさらに有することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 3 3】 請求項 2 4 において、  
前記処理ガス生成手段は、ハロゲン又はハロゲン水素を含む水溶液にキャリアガスを接触させて、ハロゲン又はハロゲン化水素の液体を含む前記処理ガスを生成することを特徴とする表面処理装置。

【請求項 3 4】 請求項 2 4 乃至 3 3 のいずれかにおいて、  
前記被処理体に向けて供給された前記処理ガス及び反応生成物を強制排気する排気手段と、  
排気途中にて、前記処理ガス又は前記反応生成物をトラップするトラップ手段と、  
をさらに有することを特徴とする表面処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置、水晶発振子、回路基板又は線材などのワークを表面処理して、例えば半田の濡れ性を向上させるなどのための表面処理方法及びその装置に関する。

【0 0 0 2】

【背景技術及び発明が解決しようとする課題】従来より、真空プラズマにより生成される水素原子により金属表面を清浄化する方法（特開平 2 - 1 9 0 4 8 9）や、真空プラズマクリーニングにより基板の半田の濡れ性を改善する方法（特開平 3 - 1 7 4 9 7 2）が提案されている。

【0 0 0 3】本願出願人は、従来の真空プラズマに代えて、大気圧プラズマによりガスを活性化し、イオン、励起種等の活性種により、半田付けされるワークの濡れ性を向上させる技術を既に提案している（W O 9 4 / 2 2 6 2 8、特願平 7 - 2 9 5 0）。

【0 0 0 4】ここで、上述した真空プラズマ及び大気圧プラズマを利用した処理では、いずれもプラズマにより励起された活性種により表面処理を行っている。

【0 0 0 5】ここで、被処理体をプラズマに晒す直接放電処理方式では、プラズマダメージに起因した被処理体の物理的性質の破壊が生じやすく、好ましくない。特に、被処理体の被処理面が金属であると、突起した部分に集中的に強いプラズマが生成され、被処理面全体を均一に処理できなくなる。

【0 0 0 6】一方、プラズマ発生部にて生成された活性種を、プラズマに晒されない位置に配置された被処理体に導いて処理する間接放電処理方式も提案されている。この場合には、上述したプラズマダメージは生じない。

【0 0 0 7】しかし、この活性種には寿命があり、この寿命が比較的短いため、被処理体をプラズマ発生部より離れた位置に置くことで、表面処理が不能になるか、あるいは処理効率が大幅に低下してしまう。従って、この間接放電処理方式は、被処理体の設置場所に制約が生じて実用的でない。

【0 0 0 8】そこで、本発明の目的とするところは、プラズマダメージがない状態で被処理体の表面を改質させる処理ができ、しかも被処理体の設置場所の自由度が大きい表面処理方法及びその装置を提供することにある。

【0 0 0 9】本発明の他の目的は、安定な物質から反応性の高い処理ガスを生成して、該処理ガスにより被処理体の表面を改質させる処理ができる表面処理方法及びその装置を提供することにある。

【0 0 1 0】本発明のさらに他の目的は、比較的高価なヘリウム H e を必ずしも要せずに、しかも、処理ガスの消費量を低減しながら、低ランニングコストにて被処理体の表面を改質させる表面処理が可能な表面処理装置及びその方法を提供することにある。

【0011】本発明のさらに他の目的は、被処理体を酸化させるオゾンの発生を抑制しながら被処理体の表面を改質させる表面処理が可能な表面処理装置及びその方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段及びその作用】本発明方法は、ハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを被処理体の表面に接触させ、前記被処理体の表面を処理することを特徴とする。ハロゲン、ハロゲン化水素の代表的なものとして、フッ素 $F_2$ 、フッ化水素 $HF$ を挙げることが

【0013】本発明では、フッ素ラジカル等の寿命が短い活性種に頼らずに、反応性の高いハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスにより、被処理体を化学反応により表面処理することができる。しかも、被処理体をプラズマに晒すことがないので、プラズマダメージによる欠陥が被処理体に生ずることもない。

【0014】本発明方法は、ハロゲン化合物を、熱分解、光分解、放電による分解又は電気分解のうちの又は複数の組合せにより分解して、前記処理ガスを生成することが好ましい。このために、本発明装置では、上記のいずれかの方式にてハロゲン化合物を分解して処理ガスを生成する処理ガス生成手段と、その処理ガスを被処理体の表面に導く処理ガス供給手段とを備える。

【0015】ハロゲン又はハロゲン化水素は、それ自体反応性が高く腐食性も強いので、安定なハロゲン化合物を原料とし、これを上記のいずれかの方法により分解して処理ガスを生成している。このハロゲン又はハロゲン化水素は、活性種のように寿命が短くないので、分解後被処理体に到達するまでの時間に制約がない。従って、被処理体の処理位置の設定の自由度が大きくなる。

【0016】ここで、原料となるハロゲン化合物として有機ハロゲン化合物を用いると、これらは中性であるため取り扱いが容易である。

【0017】また、熱分解、光分解及び放電による分解に適するハロゲン化合物として、 $NF_3$ 、 $SF_6$ 、 $CF_4$ 又は $NH_4F$ のいずれかを用いることが好ましい。これらのハロゲン化合物は、原料ガスとなり、原料ガス供給手段を介して処理ガス生成手段に供給される。

【0018】ハロゲン化合物を放電により分解する際には、大気圧又はその近傍の圧力で、原料ガスを50kHz以下の低周波数の交流電圧又は直流電圧が印加される一対の電極により励起して分解することが好ましい。このために、本発明装置の処理ガス生成手段は、50kHz以下の低周波数の交流電圧又は直流電圧を出力する電源と、その電圧が印加される一対の電極を備え、大気圧又はその近傍の圧力下にてプラズマを誘起するプラズマ発生部と、を有する。

【0019】上述の低周波数の交流電圧又は直流電圧を一対の電極間に印加すると、放電電圧のピーク

ピーク電圧を比較的大きくでき、プラズマ生成用ガスである $He$ 等を供給しなくても、安定して放電を生成することができる。このような安定した大気圧プラズマを生成するのに、必ずしも $He$ を用いる必要が無くなり、ランニングコストを低減できる。

【0020】この熱分解、光分解及び放電によるハロゲン化合物の分解工程を、水分を含む雰囲気中にて実施することが好ましい。水分の存在により、ハロゲン化合物からハロゲン化水素を効率よく分解させることができるからである。

【0021】電気分解に適するハロゲン化合物としては、電気分解され易いハロゲン化塩の水溶液が適している。

【0022】熱分解、光分解、放電による分解又は電気分解のいずれの方式の場合でも、処理ガスをキャリアガスにより圧送して、被処理体に接触させることが好ましい。このとき、ハロゲン化合物の分解工程後に、処理ガスにキャリアガスを混合するとさらに良い。キャリアガスとして酸素を含む気体を用いても、ハロゲン化合物の分解時にオゾンの発生が増大しないからである。このために、本発明装置では、原料ガス供給手段又は処理ガス供給手段のいずれかに、キャリアガス供給手段が連結される。

【0023】本発明方法及び本発明装置では、上記の分解方式に代えて、ハロゲン又はハロゲン化水素の水溶液にキャリアガスを接触させて、処理ガスを生成することができる。

【0024】こうすると、ハロゲン又はハロゲン化水素の液体を含む処理ガスが生成され、それにより被処理体を処理できる。

【0025】本発明方法では、被処理体に向けて供給された処理ガス及び反応生成物を強制排気する工程と、排気途中にて、処理ガス又は前記反応生成物をトラップする工程と、をさらに有することが好ましい。このために、本発明装置では、強制排気手段とトラップ手段とを備える。

【0026】処理ガスは腐食性に富むため、未反応の腐食性の高い処理ガスあるいは反応生成物を強制排気途中でトラップすることで、大気に散乱させずに回収できる。

【0027】本発明方法では、処理ガスを被処理体の表面に接触させることで、被処理体の表面の酸化物をハロゲン化合物に置換して、その表面での半田の濡れ性を向上させる処理に適用することが好ましい。

【0028】この種の処理に適する被処理体として、回路基板、集積回路(IC)などの電子部品、半田付けされる線材、あるいは水晶振動子を挙げることができる。

【0029】

【発明の実施の形態】以下、本発明の表面処理方法及び表面処理装置について、図面を参照して具体的に説明す

る。


【 0 0 3 0 】 < 処理ガスの生成方法について > 本発明では、ハロゲン例えば  $F_2$ 、 $Cl_2$ 、 $Br_2$ 、 $I_2$  など、又はハロゲン化水素例えば  $HF$ 、 $HCl$ 、 $HBr$ 、 $HI$  などを含む処理ガス被処理体に接触させ、この反応性の高い処理ガスにより、被処理体を表面処理している。この反応性の高い処理ガスを生成するために、図 1 ~ 図 5 の 5 通りの方法のいずれかを採用している。

【 0 0 3 1 】 図 1 ~ 図 5 において、共通する構成として、処理ガス生成用容器 1 と、生成された処理ガスを被

処理体に向けて導く処理ガス供給管 2 とを有する。

【 0 0 3 2 】 図 1 では、原料ガスであるハロゲン化合物例えば  $NF_3$  を処理ガス生成用容器 1 に供給する原料ガス供給管 3 と、処理ガス生成用容器 1 内を加熱する加熱器 4 とを有する。そして、図 1 では、処理ガス生成用容器 1 内にて、ハロゲン化合物を熱エネルギーにより熱分解して、ハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを生成している。

【 0 0 3 3 】 原料ガスを  $NF_3$  とした時、これを熱分解するのに必要な温度は  $300^\circ C$  以上であり、本実施例にて  $500^\circ C$  にて加熱したところ、



の熱分解により、フッ素  $F_2$  を約  $1000 ppm$  含む処理ガスを生成できた。

【 0 0 3 4 】 図 2 の実施例では、処理ガス供給管 2 及び原料ガス供給管 3 が連結された処理ガス生成用容器 1 内にて、原料ガスであるハロゲン化合物を光分解して、処理ガスを生成している。このために、処理ガス生成用容器 1 内に光例えば紫外線を照射する UV ランプ 5 を設けている。

【 0 0 3 5 】 原料ガスを  $NF_3$  とした時、UV ランプ 5 のランプ出力を  $100 mW/cm^2$  とし、出射される光の波長を  $400 nm$  としたところ、図 1 の場合と同じ反応式の光分解が生じて、フッ素  $F_2$  を約  $100 ppm$  含む処理ガスを生成できた。


【 0 0 3 6 】 図 3 の実施例では、処理ガス供給管 2 及び原料ガス供給管 3 が連結された処理ガス生成用容器 1 内にて、原料ガスであるハロゲン化合物を、大気圧又はその近傍の圧力下での放電により分解して、処理ガスを生成している。このために、処理ガス生成用容器 1 内に、

一対の電極を備えたプラズマ発生部 6 を設けている。

【 0 0 3 7 】 図 3 の装置を用いて、原料ガス  $CF_4$  を  $100 cc/min$  で供給し、一対の電極に供給される電源周波数を約  $10 kHz$  とし、放電電圧のピーク ツー

ピーク電圧が  $AC 10 kV pp$  で放電を生じさせた。


このとき、原料ガスは、



と分解され、フッ素  $F_2$  を約  $800 ppm$  含む処理ガスを生成できた。

【 0 0 3 8 】 図 3 の装置を用いて、原料ガスとして  $CF$

$4 + H_2O$  を  $300 cc/min$  で供給し、他の条件を上記と同じに設定したところ、



と分解され、フッ化水素  $HF$  を約  $7200 ppm$  含む処理ガスを生成できた。このように、水の添加により、フッ化水素を効率よく生成することができた。

【 0 0 3 9 】 また、上記のように、電源周波数を  $10 kHz$  と低周波数を用いることで、 $He$  を供給しなくても安定して放電を起こすことができた。この結果、ランニングコストを低減できる。なお、 $He$  を供給せずに放電を安定して起こすためには、低周波数を用いて放電電圧のピーク ツー ピーク電圧がある値以上大きいことが必要である。本発明者等の実験によれば、直流電圧、 $10 kHz$ 、 $30 kHz$ 、 $40 kHz$  の各交流電圧で上述の放電が確認でき、放電電圧のピーク ツー ピーク電圧を大きく確保できる観点から、 $50 kHz$  以下の低周波数の交流電圧又は直流電圧が有用であることが分かった。

【 0 0 4 0 】 また、図 1 ~ 図 3 の装置により分解されるハロゲン化合物として、 $CF_4$ 、 $C_2F_6$ 、 $C_3F_8$  などのパーフルオロカーボン、 $C_2F_5H$  などの  $HFC$ 、 $C_2F_5Cl$  などのフロン、 $C_2H_5Cl$  などの塩素系溶剤、 $C_2F_5Br$  などのハロン等の有機ハロゲン化合物を用いると、例えばハロゲン化水素などと異なり、それらが中性のため取り扱い性の点で優れている。なお、環境問題などを考慮すれば、パーフルオロカーボンや  $HFC$  が最も好ましい。

【 0 0 4 1 】 図 4 の実施例は、処理ガス供給管 2 が連結された処理ガス生成用容器 1 内にて、ハロゲン化合物の水溶液を電気分解して、処理ガスを生成している。このために、処理ガス生成用容器 1 内に、ハロゲン化合物の水溶液として、ハロゲン化塩例えば濃度  $2\%$  の  $NaF$  の水溶液を収容し、仕切り板 7 にて仕切られた各領域に電極 8 a、8 b を配置した。この電極 8 a、8 b に例えば  $DC 24 V$  を印加したところ、フッ素  $F_2$  を約  $1000 ppm$  含む処理ガスを生成できた。

【 0 0 4 2 】 なお、電気分解に適するハロゲン化塩としては、 $NaF$  の他、 $KF$ 、 $LiF$ 、 $CsF$ 、 $NaCl$ 、 $KCl$ 、 $KBr$ 、 $NaBr$ 、 $NaI$  などを挙げることができる。

【 0 0 4 3 】 図 5 の実施例は、キャリアガス供給管 9 及び処理ガス供給管 2 が連結された処理ガス生成用容器 1 内にて、キャリアガスをハロゲン又はハロゲン化水素の水溶液と接触させ、ハロゲン又はハロゲン化水素の液体を含む処理ガスを生成している。例えば、 $HF$ 、 $HCl$ 、 $HBr$ 、 $HI$ 、 $HCS$  などの水溶液にキャリアガスを接触させることで、これらハロゲン化水素の液体を含む処理ガスを生成できる。

【 0 0 4 4 】 < 間接放電を用いた表面処理装置 > 図 6 は、図 3 の間接放電方式の実施例にかかる表面処理装置

の全体構成を示す概略説明図である。図 6 に示す実施例において、半田付されるワークを 1 C 1 0 とし、1 C 1 0 は、例えばコンベアライン 1 4 上に載置され、図面の裏面から表面に向かう方向に順次搬送される。ここで、1 C 1 0 のリードフレーム 1 2 は、予め半田メッキ処理されている。従って、リードフレーム 1 2 の表面はスズ ( S n ) で覆われているが、これが酸化されることで酸化スズ ( S n O ) となっている。本実施例は、このリードフレーム 1 2 の表面に形成された酸化スズ ( S n O ) をハロゲン化合物に置換することで、リードフレーム 1 2 の半田の濡れ性の向上を図っている。この 1 C 1 0 のリードフレーム 1 2 を表面処理するために、表面処理ユニット 3 0 と、それに連結される給気連結管 2 0 及び排気連結管 2 4 が設けられている。

【 0 0 4 5 】 給気連結管 2 0 には、表面処理ユニット 3 0 内部にて生成された処理ガスが導入され、1 C 1 0 の上方にて傘状に広がる給気部 2 2 を介して、その処理ガスを 1 C 1 0 の特にリードフレーム 1 2 に曝露させている。排気連結管 2 4 は、リードフレーム 1 2 に曝露された処理ガス及び反応生成物を吸引して、表面処理ユニット 3 0 を介して強制排気するためのものである。

【 0 0 4 6 】 表面処理ユニット 3 0 の構造

この表面処理ユニット 3 0 は、図 7 に示すように、1 つの筐体 3 2 内部に、処理ガス給気管 4 0、原料ガス給気管 4 1、電源 5 0、プラズマ発生部 6 0、排気管 7 0 及びトラップ手段である除害装置 8 0 を搭載している。

【 0 0 4 7 】 原料ガス給気管 4 1 は、図 7 に示すプラズマ発生部 6 0 の上流側に連結され、この原料ガス給気管 4 1 の途中には流量計 4 2 が配設されている。この原料ガス給気管 4 1 には、工場内の設備を利用して、C F<sub>4</sub>等のハロゲン化合物を含む原料ガスが導入される。また、プラズマ発生部 6 0 の下流側に連結され処理ガス給気管 4 0 の開口端は、図 6 に示す給気連結管 2 0 に接続されている。

【 0 0 4 8 】 プラズマ発生部 6 0 は、電源 5 0 からの電源供給を受けて、大気圧またはその近傍の圧力下にてプラズマを生成するものである。このプラズマ発生部 6 0 は、図 8 に示すように、一対の電極 6 2 a 及び 6 2 b の間に多孔質絶縁体 6 4 が配置されることで、各電極 6 2 a、6 2 b が対向配置されてる。一方の電極 6 2 a には電源 5 0 が接続され、他方の電極 6 2 b は接地されて、5 0 k H z 以下の比較的低周波数の交流電圧又は直流電圧が各電極間に印加される。

【 0 0 4 9 】 電源 5 0 は、0 ~ 5 0 k H z の比較的低周波数の交流電圧又は直流電圧を、一対の電極 6 2 a、6 2 b に印加するもので、コンセントに差し込まれるプラグ 5 2 を有する。

【 0 0 5 0 】 このように、電源 5 0 にて比較的低周波数の交流電圧を出力させている理由は下記の通りである。すなわち、従来より大気圧プラズマを生成するために

は、比較的低周波数の立ち易い H e ガスを大量に必要としていた。この場合には、一対の電極間に印加される交流電圧の周波数を、商用周波数である 1 3 . 5 6 M H z とすることができた。しかしながら、比較的高価な H e ガスを要せずに、空気又は N<sub>2</sub> 等の雰囲気では、商用周波数である 1 3 . 5 6 M H z の交流電圧では大気圧プラズマを生成することができなかった。本実施例では、0 ~ 5 0 k H z の比較的低周波数の交流電圧又は直流電圧を一対の電極に印加することで、大気圧プラズマを安定して生成できた。この理由は、低周波数の交流電圧の場合、その peak to peak 電圧を大きくでき、結果としてプラズマの生成に寄与するエネルギーを確保できたからと推測される。

【 0 0 5 1 】 しかも、ワークを 1 c m<sup>2</sup> 処理するための処理ガスの供給量を、0 . 0 1 c c ~ 5 0 c c として処理ガスの消費量を低減しながら、しかも高価な H e をキャリアガスとして使用せずに、プラズマ生成用電極に印加される交流電圧の周波数を 5 0 k H z 以下と低周波数にすることで、大気圧又はその近傍の圧力下にて安定してプラズマを生成することができた。

【 0 0 5 2 】 また、本実施例では、プラズマ発生部 6 0 の下流側の処理ガス給気管 4 0 途中に、キャリアガス給気管 9 0 を連結している。この給気管 9 0 に導入されるキャリアガスとしては、N<sub>2</sub> などの不活性ガスとしてもよいが、圧縮空気を導入することもできる。キャリアガスとして圧縮空気をを用いた場合、この圧縮空気をプラズマ発生部 6 0 内部に導入すると、この圧縮空気中の酸素が励起されてオゾンが生成されてしまう。このオゾンが 1 C 1 0 のリードフレーム 1 2 に曝露されると、リードフレーム 1 2 をかえって酸化させてしまう。そこで、本実施例では、プラズマ発生部 6 0 の下流側にて処理ガスにキャリアガスを混合することで、このキャリアガスにより処理ガスをリードフレーム 1 2 に向けて圧送している。

【 0 0 5 3 】 さらに、表面処理ユニット 3 0 の筐体 3 2 内部には、リードフレーム 1 2 に曝露された処理ガスを強制排気するための排気管 7 0 が設けられている。この表面処理ユニット 3 0 内の排気管 7 0 は、図 6 に示す排気連結管 2 4 と接続される。

【 0 0 5 4 】 さらに、この排気管 7 0 は、トラップ手段の一例である除害装置 8 0 が接続されている。ここで、原料ガスを C F<sub>4</sub> とした場合には、この原料ガスがプラズマ発生部 6 0 にて励起されると、下記の通り分解する。

【 0 0 5 5 】  $2 C F_4 \rightarrow C_2 F_4 + F_2$  この分解により生じたフッ素 ( F<sub>2</sub> ) を含む処理ガスが、1 C 1 0 のリードフレーム 1 2 の表面処理に寄与することになるが、その一部は化学反応に寄与せずに排気される。しかし、フッ素 ( F<sub>2</sub> ) は腐蝕ガスであるため、大気中に放出することはできない。この除害装置 8 0 は、排気管 7 0 を介し



て導入された処理ガス中の上記の腐蝕成分を、吸着あるいは水に溶かすことで除去するものである。


【 0 0 5 6 】 図 7 の表面処理ユニットを用いた表面処理方法

この第 1 実施例では、キャリアガスとして圧縮空気を用い、原料ガスとしてハロゲン化合物例えば  $CF_4$  を用いている。これらキャリアガス及び原料ガスは、工場内に配置された設備を用いて、表面処理ユニット 30 のキャリアガス給気管 90、原料ガス給気管 41 にそれぞれ導入される。原料ガス及びキャリアガスは、各給気管 41、90 途中に設けられた流量計 42、92 により流量調整されている。本実施例では、キャリアガスである圧縮空気の流量が 20 リットル / min であるのに対し、原料ガスである  $CF_4$  の流量が 50 cc / min となっている。従って、キャリアガスに対する原料ガスの濃度は、 $(50 \text{ cc} / 20 \text{ リットル}) \times 100 = 0.25$  体積 % となっている。なお、原料ガスの濃度は、0.5 体積 % 未満、すなわち 100 cc / min 未満としてもよい。

【 0 0 5 7 】 本実施例では、流量調整された原料ガスである  $CF_4$  のみがプラズマ発生部 60 に導入される。プラズマ発生部 60 内に設けられた一対の電極 62a、62b には、10 ~ 50 kHz の比較的低周波数の交流電圧が印加されている。従って、原料ガスである  $CF_4$  が少量であったとしても、しかもプラズマを立ち易くする He ガスが大量に存在しなくても、交流化電圧の周期が長くなるため、大気圧またはその近傍の圧力下にて安定してプラズマを生成することができる。

【 0 0 5 8 】 プラズマ発生部 60 内では、原料ガスである  $CF_4$  が励起されて分解され、反応性に富むハロゲンであるフッ素  $F_2$  を生成する。また、このプラズマ発生部 60 の下流側の処理ガス給気管 40 にはキャリアガス給気管 90 が連結され、20 リットル / min の比較的大流量のキャリアガスが、生成された処理ガスと混合させることで、この処理ガスがキャリアガスにより圧送されることになる。

【 0 0 5 9 】 表面処理ユニット 30 の処理ガス給気管 40 より導出された処理ガス及びキャリアガスは、このユニット 30 に連結された給気連結管 20 を介して、給気部 22 より IC10 の表面に曝露されることになる。これにより、IC10 のリードフレーム 12 が、下記の化学式により表面処理されることになる。



ここで、 $SnO$  は、リードフレーム 12 表面に存在する酸化物であり、これが処理ガスと接触することで、ハロゲン化合物 ( $SnF_2$ ) に置換される。また、ワークである IC10 がプラズマに晒されることがないため、IC10 がダメージを受けることもない。

【 0 0 6 1 】 一方、リードフレーム 12 に曝露された処理ガス及びキャリアガスと、反応生成物とは、排気連結管 24 を介して表面ユニット 30 内部に導入されること

になる。表面処理ユニット 30 では、排気管 70 を介して上記のガスを除害装置 80 に導いている。

【 0 0 6 2 】 この除害装置 80 では、処理ガスが分割されることで生じる  $F_2$  を吸着または水溶してトラップし、腐食性の強い成分を除去し、残りのガスのみを排気することになる。腐蝕成分を吸着して除去する除害装置としては、関東電化工業株式会社製の乾式排ガス処理装置であるカンデンエフトール (登録商標) を好適に用いることができる。腐蝕成分を水溶して除去する場合には、排気ガスを水中に通過させればよい。

【 0 0 6 3 】 従って、表面処理ユニット 30 の除害装置 80 を介して外部に配置された処理ガスを、工場に備えられた設備を利用して強制排気したとしても、腐蝕などの汚染を防止することができる。

【 0 0 6 4 】 図 9 の表面処理ユニットの構造次に、工場に配置された給排気設備を利用せずに表面処理を行うことのできる表面処理ユニットについて、図 9 を参照して説明する。

【 0 0 6 5 】 図 9 に示す表面処理ユニット 100 が、図 7 に示すものと相違する点は、筐体 32 に、処理ガスボンベ 44、キャリアガス用の給気ファン 82、排気ファン 94 及びそれらのファン駆動部 84、96 をさらに搭載した点である。ファン駆動部 84、96 は共に電源 50 に接続される。

【 0 0 6 6 】 処理ガスボンベ 44 は、その内部に  $CF_4$  などの原料ガスを充填しており、原料ガス給気管 41、流量計 42 を介してプラズマ発生部 60 に原料ガスを導入可能としている。プラズマ発生部 60 に導入される原料ガスの流量は、上述したようにキャリアガスに対して 0.5 体積 % 未満の例えば 0.25 体積 % 程度の少量のガスでよいから、一本のガスボンベ 44 により多数の IC10 のリードフレーム 12 の表面処理を行うことが可能となる。

【 0 0 6 7 】 また、キャリアガス給気管 90 の前段にファン 94 を配設することで、工場内部の空気を圧縮空気として排気管 70 に導入することができる。さらに、除害装置 80 の後段に排気ファン 82 を増設することで、図 6 に示す連結排気管 24 及び処理ユニット 30 内部の排気管 70、除害装置 80 を経由して、IC10 の周囲のガスを強制排気することが可能となる。


【 0 0 6 8 】 この結果、工場に配置された給排気設備を何ら利用しなくても、表面処理ユニット 100 に給気及び排気連結管 20、24 を連結するのみにて、IC10 のリードフレーム 12 の表面処理が可能となる。

【 0 0 6 9 】 使用可能な処理ガスについてプラズマ発生部 60 に導入される原料ガスとしては、上述した  $CF_4$  等に代表される安定なハロゲン化合物であればよい。ハロゲンあるいはハロゲン化水素は、それ自体反応性が高いが、腐食性を有するので、上記実施例のように、プラズマにより励起して初めて処理ガスとなる

フッ素  $F_2$  等に分解され、それ以前では安全な  $CF_4$  などのハロゲン化合物を原料ガスとして用いる方が優れている。

【0070】原料ガスとして用いるハロゲン化合物として、ヘキサフルオロエタン、パーフルオロプロパン、パーフルオロペンタン等のパーフルオロカーボンの全て、オクタフルオロシクロブタン、テトラフルオロエタン、トリフルオロメタン、モノブロモトリフルオロメタン、テトラクロロメタン、トリクロロモノフルオロメタン、ジクロロジフルオロメタン、クロロトリフルオロメタン、6 フッ化硫黄、3 フッ化窒素、3 塩化ホウ素などを挙げることができる。

【0071】なお、本発明の範囲外であるが、上述のハロゲン元素を含むガスに代えて、還元ガスである例えば水素ガス  $H_2$  を用いることができる。この水素ガス  $H_2$  をプラズマ発生部 60 にて励起して活性化し、その後この処理ガスをリードフレーム 12 に曝露させた際の化学反応は下記の通りである。



この還元ガス  $H_2$  を用いることで、リードフレーム 12 表面に存在する酸化物  $SnO$  が還元され、この結果リードフレーム 12 の濡れ性を高めることができた。なお、還元ガスを用いる場合には反応生成物としても腐蝕成分が生じないので、除害装置 80 は不要となる。

【0073】キャリアガスとして使用できるガスについて

上述の実施例では、キャリアガスとして圧縮空気を用いた。圧縮空気を用いる場合としては、図 9 の表面処理ユニット 100 を用いた場合のように、工場内部の空気を利用できる点で優れている。しかし、空気をキャリアガスとして用いた場合には、これをプラズマ発生部 60 に導入するとオゾンが発生し、リードフレーム 12 の酸化現象が問題となる。従って、図 7 または図 9 に示すように、キャリアガス給気管 90 を、プラズマ発生部 60 の下流側の処理ガス給気管 40 に接続する必要がある。

【0074】一方、キャリアガスとして、リードフレーム 12 の表面に対して不活性なガスであれば、このキャ

リアガスをプラズマ発生部 60 に導くことも可能である。これらの不活性ガスとしては、比較的安価な窒素  $N_2$  などを挙げることができる。

【0075】また、キャリアガスを用いれば、活性化された処理ガスをワーク 10 に向けて圧送できる点で好ましいが、必ずしもキャリアガスを用いなくても良い。この場合にも、ワークを  $1\text{ cm}^2$  処理するための前記処理ガスの供給量を、 $0.01\text{ cc} \sim 50\text{ cc}$  と比較的少量の処理ガスを導入するだけで、表面処理に必要な活性化のための大気圧プラズマを安定して生成することができる。

【0076】水分の添加について


プラズマ発生部 60 内部に、添加物として水を加えると、処理速度が向上することがわかった。水分を添加するには、例えば原料ガスを純水に通過させればよい。水分を添加する理由は下記の通りである。

【0077】添加物として水を加えない場合には、例えば原料ガスとして  $CF_4$  を用いた場合には、プラズマ発生部 60 中にて下記の反応が生ずる。



上記反応式中のフッ素  $F_2$  が活性ガスとして化学反応を促進することになる。

【0079】一方、添加物として水を加えた場合には、プラズマ発生部 60 中にて下記の反応が生ずる。



このように、水を添加した場合には、 $HF$  などの酸の発生を増やすことができ、これにより表面処理速度が向上すると考えられる。

【0081】添加物として水を加えた場合には、単に処理速度を向上させることに限らず、プラズマ発生部 60 中でのオゾンの発生を抑制することができる。

【0082】このオゾンの発生量 (%) と湿度との関係は、下記の表 1 の通りである。ただし、表 1 におけるオゾン発生量とは、乾燥空気のオゾン発生量を 100 % とした時の値である。

【0083】

【表 1】

オゾン発生%			99	95	82	75	61	40	10
露点温度			-50℃	-30℃	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃
水分 g/m <sup>3</sup>			0.060	0.448	2.25	4.85	9.40	17.3	30.3
気 温	1 0℃	湿 度	0.05%	5%	24%	50%	100%	100%	100%
	2 0℃		0%	3%	13%	30%	55%	100%	100%
	3 0℃		0%	1.5%	8%	15%	31%	55%	100%

このように、添加物として水を加えると、プラズマ発生部 60 内部でのオゾンの発生を抑制でき、これによりリードフレーム 12 の酸化を防止することが可能となる。

【0084】なお、この水の添加に関しては、図 1、2

に示す熱分解、光分解の場合にも、上述の放電による分解と同様に有効である。

【0085】プラズマ発生部を持たない表面処理ユニッ

次に、図 5 の方式による表面処理装置及びその方法について、図 1 1 を参照して説明する。


【0086】図 1 1 は、装置全体の構成を示すもので、図 6 の場合と同様に、給気連結管 2 0 及び排気連結管 2 4 が接続された表面処理ユニット 1 1 0 が設けられている。この表面処理ユニット 1 1 0 は、1 つの筐体 1 1 2 の内部に、キャリアガス給気管 1 2 0、液体収容部 1 3 0、排気管 1 4 0 及び除害装置 1 5 0 を有している。

【0087】キャリアガス給気管 1 2 0 として、液体収容部 1 3 0 の上流側の第 1 のキャリアガス給気管 1 2 0 a と、液体収容部 1 3 0 の下流側の第 2 のキャリアガス給気管 1 2 0 b と、第 1、第 2 のキャリアガス給気管同士を連結する第 3 のキャリアガス給気管 1 2 0 c を有している。


【0088】液体収容部 1 3 0 の内部には、HF、HCl などのハロゲン化水素の水溶液が収容されている。第 1 のキャリアガス給気管 1 2 0 a を介して液体収容部 1 3 0 内部に導入された例えば N<sub>2</sub> などのキャリアガスは、その液体と接触することで、酸性に富んだ処理ガスとされる。この処理ガスは、第 2 のキャリアガス給気管 1 2 0 b を介して液体収容部 1 3 0 から排出されると共に、第 3 のキャリアガス給気管 1 2 0 c からのキャリアガス自体の圧力により圧送され、表面処理ユニット 1 1 0 の外部に導出されることになる。

【0089】この酸性に富んだ処理ガスは、図 1 0 に示す給気連結管 2 0、給気部 2 2 を介して、IC 1 0 のリードフレーム 1 2 に曝露されることになる。これにより、リードフレーム 1 2 の表面は、下記の化学反応により表面処理されることになる。


【0090】処理ガスとしてフッ化水素 HF を用いた場合には、下記の化学式に従い表面処理がなされる。



処理ガスとして、塩化水素 HCl を用いた場合には、下記の化学式に従い表面処理が成される。




なお、本発明の範囲外ではあるが、液体収容部 1 3 0 の内部に H<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> などの酸性液体、あるいはアンモニア水などの塩基性液体を収容することもできる。硝酸 H<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> を用いた場合には、下記の化学式により表面処理がなされる。



この他、液体収容部 1 3 0 にシュウ酸などの他の酸性液体を収容することもできる。

【0094】液体収容部 1 3 2 塩基性液体例えばアンモニア水を収容した場合には、下記の化学式に従い表面処理がなされる。

【0095】



一方、リードフレーム 1 2 に曝露された処理ガスは、排気連結管 2 4 を介して表面処理ユニット 1 1 0 内部に導

入されることになる。ここで、上述の酸性又は塩基性に富んだ処理ガスは、それ自体が腐食性ガスであり、これを大気中に放出することはできない。そこで、この表面処理ユニット 1 1 0 内部では、排気管 1 4 0 を介して除害装置 1 5 0 に処理ガスを導き、この除外装置 1 5 0 にて処理ガス中の上記の腐蝕成分を除外することになる。

【0096】なお、図 1 1 に示す表面処理ユニット 1 1 0 の場合も、図 9 に示す場合と同様に、工場内の給排気設備を用いない構成、すなわち、給気ファン、排気ファン及びそれらを駆動するファン駆動装置を筐体 1 1 2 内部に増設することもできる。

【0097】表面処理ユニットの各種タイプについて次に、上述した表面処理ユニット 3 0、1 0 0 及び 1 1 0 の形状もしくはそれらに連結される給気連結管 2 0、排気連結管 2 4 の形状を変更した各種タイプについて、図 1 2 以降を参照して説明する。

【0098】(1) ラインタイプ

図 1 2 及び図 1 3 に示すラインタイプの表面処理ユニット 1 6 0 は、コンベアライン 1 4 により搬送される例えば板状のワーク 5 0 0 と対向する上方位置に、設けられている。この表面処理ユニット 1 6 0 は、筐体 1 6 1 の下部に給排気部 1 6 2 を備えている。この給排気部 1 6 2 は、給気管 1 6 4 及び排気管 1 6 6 にて二重管構造を構成している。本実施例では、中心部に給気管 1 6 4 を配置し、その周囲に排気管 1 6 6 を配置し、排気管 1 6 6 の下端部は、傘状に広がる形状となっている。

【0099】コンベアライン 1 4 によりワーク 5 0 0 が間欠的にあるいは連続的に搬送されると、このワーク 5 0 0 が表面処理ユニットの給排気部 1 6 2 と対向することで、ワーク 5 0 0 の表面が表面処理されることになる。これにより、表面処理ユニット 1 6 0 を固定しながらも、ワーク 5 0 0 の全面について、多数のワーク 5 0 0 を連続的に表面処理することが可能となる。

【0100】(2) スタンドタイプ

図 1 4 に示すスタンドタイプの表面処理ユニット 2 0 0 は、載置可能な底面を有する筐体 2 0 1 を有している。この筐体 2 0 1 内部には、上述した通り原料ガス、及び／又はキャリアガスが導入され、除害装置を經由して排気ガスが排気される。この筐体 2 0 1 には、上方に伸びる給気連結管 2 1 0 及び排気連結管 2 3 0 が設けられている。給気連結管 2 1 0 は屈曲され、下端にて開口する給気部 2 2 0 を有する。この給気部 2 2 0 の周囲には、処理ガスの拡散を防止するための傘状の拡散防止板 2 2 2 が設けられている。一方、排気連結管 2 3 0 は、拡散防止板 2 2 2 と対向する位置に、上方に向かうに従い開口面積の増大する傘状の排気吸引部 2 4 0 が形成されている。

【0101】そして、図 1 4 及び図 1 5 に示すとおり、ワークとして例えば端部の被覆材がはがされた線材 2 5 0 の先端部を表面する処理に際して、この線材 2 5 0 の

予めメッキ処理された先端部 2 5 2 を給気部 2 2 0 の直下の位置に配置する。こうすると、給気部 2 2 0 より導出される処理ガスにより線材 2 5 0 の先端部 2 5 2 が表面処理され、その曝露された処理ガスは排気吸引部 2 4 0 及び排気連結管 2 3 0 を介して筐体 2 0 1 内の除害装置に導かれることになる。

【0102】このように、スタンドタイプの表面処理ユニット 2 0 0 を用いることで、空气中に局所的な処理ガスの雰囲気を作ることができ、線材 2 5 0 などのワークを容易に表面処理することが可能となる。

【0103】(3) 棒状タイプについて

図 1 6 及び図 1 7 に示す実施例は、表面処理ユニット 3 0 0 自体を、例えば半田ごてのような筒状の筐体 3 0 1 にて構成したものである。この筐体 3 0 1 に連結された給気連結管 3 1 0 及び排気連結管 3 2 0 は二重管構造となっており、内側の給気連結管 3 1 0 により処理ガスがワーク 5 0 0 に向けて導出され、外側の排気連結管 3 2 0 よりその曝露された処理ガスが筐体 3 0 1 内部に導かれる。排気連結管 3 2 0 の先端部は、排気領域を拡大する観点から、図 1 6 及び図 1 7 に示すとおり、傘状に広がる形状とすることが好ましい。

【0104】このように、表面処理ユニット 3 0 0 自体を棒状タイプに構成すれば、この表面処理ユニット 3 0 0 自体を手で操作して、各種ワークの表面処理を行うことが可能となる。

【0105】(4) トースタータイプ

図 1 8 及び図 1 9 に示す表面処理ユニット 4 0 0 は、筐体 4 0 1 の一面例えばその上面に、板状のワーク 5 0 0 を挿入できるスリット状の挿入部 4 1 0 を有している。このスリット状の挿入部 4 1 0 には排気管 4 2 0 が連結されている。一方、スリット状の挿入部 4 1 0 の例えば両側壁には、該側壁にて一端が開口する処理ガス給気管 4 3 0、キャリアガス給気管 4 4 0 がそれぞれ設けられている。

【0106】この構成によれば、板状のワーク 5 0 0

を、筐体 4 0 1 の上面に設けられたスリット状の挿入部 4 1 0 内部に挿入することで、このワーク 5 0 0 の両面より処理ガスが吹き付けられ、板状のワーク 5 0 0 の両面を同時に表面処理することが可能となる。なお、ワーク 5 0 0 の片面のみが表面処理されるものにあつては、処理ガス給気管 4 3 0 をスリット状の挿入部 4 1 0 の一方の側壁のみに開口させればよい。

【0107】(5) バッチ処理タイプ

図 2 0 は、多数のワークをバッチ式で処理する装置を示している。この装置は、上述の表面処理ユニット 3 0 0 (又は 1 0 0 又は 1 1 0) に接続された給気連結管 2 0 及び排気連結管 2 4 を、バッチ処理ボックス 4 5 0 に連結している。このバッチ処理ボックス 4 5 0 は、内部に多数のワーク 5 1 0 を収容するものである。バッチ処理されるワーク 5 1 0 としては、上述の I C 1 0、線材 2 5 0、板状のワーク 5 0 0 の他、例えばロール状に巻回された T A B テープであってもよい。

【0108】このバッチ処理タイプによれば、一度に多数のワーク 5 1 0 を表面処理することが可能となる。なお、本発明の処理方法に表面処理されたワークは、改善されたその半田の濡れ性を、表面処理後比較的長い時間維持することができるため、バッチ処理後半田付けまでワークをストックしておいても、良好な半田付けを行うことができる。

【0109】

【実施例】次に、本発明方法により表面処理されたワークの半田の濡れ性を評価するための実験結果について、表 2、表 3 を参照して説明する。

【0110】水晶発振子の電極に銀を蒸着した日から 1 3 日後に、該水晶発振子の電極に半田付けされる線材の先端を各種条件下にて表面処理し、同日に半田付け (マウント) した時の、半田の流れ評価を下記の表 2 に示す。

【0111】

【表 2】

	プラズマ条件			マウント条件		ハンダ流れ結果	
	ガ ス		時間 (秒)	本 (V)	予 (V)	流れ不足	流れ過ぎ
1	プラズマ無		—	51.5	41.8	38/48	0/48
2	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	90	51.5	41.8	0/24	1/24
3	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	180	51.5	41.8	0/24	4/24
4	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	90	51.0	41.3	0/24	6/24
5	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	90	49.0	40.0	0/24	8/24
6	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	90	47.0	38.0	12/24	0/24
7	CF <sub>4</sub>	圧縮空気	180	51.5	41.8	22/24	0/24
8	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub>	10	51.5	41.8	0/24	3/24

ここで、条件 1 は表面処理の無い場合であり、条件 2 ~ 50 6 及び 8 はいずれも原料ガスに C F<sub>4</sub> (5 0 c c / m i

n)、キャリアガスにN<sub>2</sub>(20リットル/min)を用い、CF<sub>4</sub>は純水を通過させて水分を添加した。条件7は、原料ガスは条件2などと同じとし、キャリアガスに圧縮空気(20リットル/min)を用いた。プラズマ生成条件として、条件2ではパワーを50~90Wと比較的低パワーとし、条件3~8では250Wとした。

【0112】上記の表2にて時間は9cmの長さをスキャンしたトータル時間を示している。また、マウント条件は、半田付け時の半田ごての本電圧及び予備電圧を示している。

【0113】表2に示すとおり、表面処理をしていない

	発振周波数	プラズマ	結 果			
	(MHz)	有無	ハンダ流れ不良率		電気的特性不良率	
1	13.3333	無	45/685	6.57%	15/463	3.24%
2	13.3333	有	20/594	3.37%	7/461	1.52%
3	16.649	無	83/744	11.16%	23/464	4.96%
4	16.649	有	56/820	1.83%	9/473	1.90%

表3中の周波数f<sub>0</sub>は水晶発振子の発振周波数を示し、条件1, 3が処理無しのもの、条件2, 4が表面処理有りのものをそれぞれ示す。なお、条件1, 2では、水晶発振子の電極に銀を蒸着した日から14日後に、該水晶発振子の電極に線材を半田付け(マウント)した。条件2の表面処理工程は、マウント工程の2日前に実施した。条件3, 4では、水晶発振子の電極に銀を蒸着した日から17日後に、該水晶発振子の電極に線材を半田付け(マウント)した。条件4の表面処理工程は、マウント工程の2日前に実施した。

【0116】条件1と2との比較、条件3と4との比較から明らかなように、表面処理を実施した方が、半田流れ不良率及び電気特性不良率が共にほぼ半減していることが分かる。

【0117】＜比較例1＞図3の方式は、ハロゲン化合物が一对の電極間での放電により分解されたハロゲン又

条件1と比較すると、条件2~8でいずれも半田の流れ結果は向上しており、特にキャリアガスにN<sub>2</sub>を用いた条件2~6及び8ではきわめて良好な結果が得られた。

【0114】表2中の条件3での表面処理を行ったものと、表面処理をしていないものについて、それぞれマウント数量を増やして半田の流れ不良及びマウント後の水晶発振子の電気的特性とを評価した結果を、下記の表3に示す。

【0115】

10 【表3】

はハロゲン化水素を処理ガスとして用いるものであり、被処理体は直接プラズマに晒されない間接放電処理である。一方、一对の電極の一方に被処理体を載置し、被処理体をプラズマに直接晒して処理する直接放電処理は公知である。

【0118】下記の表4は、本実施例の間接放電処理を、公知の直接放電処理と、いずれの処理も行われな未処理のものに対して、半田の濡れ性の良否を比較したものである。なお、本実施例の間接放電処理では、原料ガスCF<sub>4</sub>を500cc/min、キャリアガスN<sub>2</sub>を20リットル/minで供給した。直接放電処理では、原料ガスCF<sub>4</sub>を500cc/min、プラズマ生成用ガスHeを20リットル/minで供給した。

【0119】

【表4】

	サンプル数	不良原因と不良数		不良率
		流れ不足	流れ過ぎ	
未処理	48	38	0	79.0%
直接放電処理	231	138	0	60.0%
間接放電処理	96	0	19	20.0%

表4から明らかなように、本実施例の間接放電処理では不良率が格段に低下していることが分かる。ここで、間接放電処理での不良原因は、全て半田の流れ過ぎによるもので、半田の濡れ性が向上していることでは良品と変わりはない。

【0120】これに対して、上記の実験結果によると、直接放電処理では、半田流れが不良となる不良率が、未

処理の場合よりも20%低下しただけであった。この理由は下記の通りと考えられる。その一つは、被処理体のリード先端部分に強い放電が生じ、部分的にしか処理されないことである。他の一つは、電極間ギャップが数mmと狭い直接放電処理では、被処理体のセット状態のばらつきにより、プラズマの状態が変化するからである。プラズマ強度が大きすぎると、被処理体に変色し、半田

の流れは不良となる。

【0121】＜比較例 2＞上述した各実施例では、処理ガスとしてハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを用いているが、プラズマ発生部にて発生した例えばフッ素ラジカル等の活性種を、プラズマ発生部外に配置した被処理体に通じて処理する方式も知られている。ただし、活性種はその寿命があるため、本実施例の間接放電処理と比較すると、プラズマ発生部から被処理体までの距離を大きくすることはできない。

【0122】プラズマ発生部に連結される処理ガス供給管として、一般に配管チューブとして知られている 1/4 径サイズ（外径 6.35 mm、内径 3.17 mm）を使用した場合、原料ガス供給流量とチューブ断面積とから、処理ガスの流速を求めてみた。原料ガスの供給流量を 100 cc/min とした場合、処理ガスの流速は 21.12 cm/s となる。フッ素ラジカルの寿命は、1/1000 s 以下であるので、プラズマ発生部から 0.0211 cm 離れた位置で消滅する。原料ガスの供給流量を 30 cc/min とした場合には、処理ガスの流速は 6.335 cm/s となり、プラズマ発生部から 0.0063 cm 離れた位置で消滅する。

【0123】これに対して、上述した各実施例では、処理ガスとしてハロゲン又はハロゲン化水素を含む処理ガスを用いているので、処理ガス生成用容器より十分に離れた位置に被処理体をおいても処理が可能である。

【0124】

【図面の簡単な説明】

【図 1】熱分解により処理ガスを生成する装置を模式的に示す本発明の実施例の概略説明図である。

【図 2】光分解により処理ガスを生成する装置を模式的に示す本発明の実施例の概略説明図である。

【図 3】放電による分解により処理ガスを生成する装置を模式的に示す本発明の実施例の概略説明図である。

【図 4】電気分解により処理ガスを生成する装置を模式的に示す本発明の実施例の概略説明図である。

【図 5】液体との接触により処理ガスを生成する装置を模式的に示す本発明の実施例の概略説明図である。

【図 6】本発明の実施例に係る表面処理装置の全体構成を示す概略説明図である。

【図 7】図 6 に示す表面処理ユニットの内部構成を示す概略説明図である。

【図 8】図 7 示すプラズマ発生部の構成を示す概略説明図である。

【図 9】表面処理ユニットの他の実施例を示す概略説明図である。

【図 10】処理ガスを直接にワークに向けて導出する実施例を示す概略説明図である。

【図 11】表面処理ユニットのさらに他の実施例を示す

概略説明図である。

【図 12】表面処理ユニットによりラインタイプの処理装置を構成した実施例を示す概略説明図である。

【図 13】図 12 に示す表面処理ユニットの給排気部を示す概略断面図である。

【図 14】表面処理ユニットによりスタンドタイプの処理装置を構成した実施例を示す概略説明図である。

【図 15】図 14 に示す表面処理ユニットの給排気部を示す概略断面図である。

【図 16】表面処理ユニットにより棒状タイプの処理装置を構成した実施例を示す概略説明図である。

【図 17】図 16 に示す表面処理ユニットの給排気部を示す概略断面図である。

【図 18】表面処理ユニットによりトースタータイプの処理装置を構成した実施例を示す概略説明図である。

【図 19】図 18 に示す表面処理ユニットの給排気部を示す概略断面図である。

【図 20】表面処理ユニットによりバッチ処理タイプの処理装置を構成した実施例を示す概略説明図である。

【符号の説明】

1 処理ガス生成用容器

2 処理ガス供給管

3 原料ガス供給管

4 加熱器

5 UV ランプ

6 プラズマ発生部

7 仕切板

8 a, 8 b 電極

9 キャリアガス供給管

10、250、500、ワーク

20、210、310 給気連結管

24、230、320 排気連結管

30、100、110、160、200、300、400

0 表面処理ユニット

32、112、161、201、301、401 筐体

40、164、430 処理ガス給気管

42、92 流量計

44 ガスポンペ

50 電源

60 プラズマ発生部

62 a、62 b 電極

70、140、166、420 排気管

80、150 除害装置


82 排気ファン

90、120 キャリアガス給気管


94 給気ファン

130 液体収容部


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 15】




【図 5】




【図 6】




【図 8】




【図 12】




【圖 13】



【圖 14】



【图 10】







( 16 )

特開平 9 - 2 0 5 2 7 2

21/304

341

21/302

N

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**